

CECCHI GUSTAVO & C.

Via M. Coppino 253 - 55049 Viareggio (Lu) ITALY

tel. +39 0584 383694 fax +39 0584 395182

www.cecchi.it info@cecchi.it



NAUTILUS Acrilic WB ENAMEL – SCHEDA TECNICA

NAUTILUS Acrilic WB ENAMEL ral 9016 Smalto monocomponente lucido

Smalto monocomponente all'acqua bianco ral 9016, con finitura lucida, non ingiallente per interni ed esterni. E' possibile l'applicazione a pennello, con appositi rulli di spugna (vedere nei nostri accessori) o spray. Essiccazione a temperatura ambiente. Preparare le superfici di ferro e/o metallo con Nautilus Epoxy Primer, mentre sulle superfici di legno è idonea una base di resina 10 10 CFS.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia prodotto	smalto bianco ral 9016 bicomponente <u>all'acqua</u>
Colore:	Bianco RAL 9016
Diluyente:	acqua demineralizzata
Peso specifico g/l	1,150±50 a 20°C
Residuo secco (volume)	48%
Residuo secco (peso)	55%
Viscosità Ford ø 4 a 20°C	90"
Stoccaggio (+10 a +30°C)	12 mesi in contenitori sigillati nuovi, luogo fresco e ventilato
Confezione	1 l

DATI PER L'APPLICAZIONE

% diluizione a Pennello/Rullo	5%
% diluizione a Spruzzo	10% ugello diam.1,4-1,7 pressione 3,5
% diluizione a Spruzzo airless	5% ugello diam. 7 – 11 mils
Spessore film secco consigliato	40 microns secchi per mano (90 microns bagnati)
Grado di brillantezza	lucido
Essiccazione	temperatura ambiente
Fuori polvere	30 minuti (a 20°C)
Secco al tatto	4h a 20°C
Secco in profondità	12h a 20°C
Tempo di sovrapplicazione	12h a 20°C
Temperatura d'uso	da +10°C a +30°C
Umidità relativa	massimo 60%
Resa teorica m2/Litro	12 a 40 microns secchi per mano
Punto di infiammabilità	non infiammabile
Autoaccensione:	427°C

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI E APPLICAZIONE

Vetroresina

La superficie deve essere pulita, asciutta, priva di grassi (usare un detergente idoneo o acqua e sapone), risciacquata, carteggiata finemente con carta abrasiva fine e spolverata.

CECCHI GUSTAVO & C.

Via M. Coppino 253 - 55049 Viareggio (Lu) ITALY
tel. +39 0584 383694 fax +39 0584 395182
www.cecchi.it info@cecchi.it



NAUTILUS Acrilic WB ENAMEL – SCHEDA TECNICA

Se la superficie sfarina, è opportuno applicare 1 mano di resina epossidica C-Systems 10 10 CFS. Eventuali stuccature sono da effettuare con Nautilus Epoxy Light Filler. In alternativa alla resina 10 10 CFS si possono applicare 2 mani di Nautilus Epoxy Primer. Infine procedere con 2 mani di Nautilus Acrilic WB Enamel rispettando i tempi di sovraverniciatura.

Legno nuovo

Il legno deve avere un tasso di umidità idoneo, compreso tra il 12-15% massimo. Deve essere pulito, asciutto, privo di grassi e trattato con una o due mani di fondo di C-Systems 10 10 CFS. Dopo 24 ore carteggiare ad umido la resina 10 10 CFS, asciugare e pulire ed infine applicare 2 mani di Nautilus Acrilic WB Enamel rispettando i tempi di sovraverniciatura.

Legno già verniciato

Verificare l'ancoraggio e lo stato della vecchia verniciatura. Carteggiare superficialmente, pulire dalla polvere e applicare Nautilus Acrilic WB Enamel rispettando i tempi di sovraverniciatura.

Ferro

Prima dell'applicazione dello smalto è preferibile che il metallo sia sabbiato. Se questo non è possibile, eliminare la ruggine con disco o spazzola metallica. Applicare poi due mani di Nautilus Epoxy Primer ed infine 2 mani di Nautilus Acrilic WB Enamel rispettando i tempi di sovraverniciatura.

Per ulteriori informazioni www.cecchi.it oppure chiamare presso i nostri uffici.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Prima di utilizzare prodotti vernicianti è obbligatorio prendere visione delle schede di sicurezza e/o delle frasi e dei simboli di rischio riportate sull'etichetta.

Le schede di sicurezza sono disponibili anche online sul sito www.cecchi.it

Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il nostro Ufficio Tecnico.

NOTE GENERALI

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze. Tuttavia non possono essere considerate impegnative come garanzia, dal momento che modalità, luogo d'impiego e condizioni applicative sfuggono al nostro controllo. Pertanto decliniamo ogni responsabilità per un utilizzo improprio del prodotto in quanto i consigli applicativi riportati nella presente scheda sono da ritenersi di natura generale. Nei casi di dubbi è consigliabile effettuare prove preliminari. Cecchi Gustavo & C. si riserva il diritto di modificare o aggiornare la presente scheda tecnica senza alcun preavviso. I clienti sono gentilmente pregati di verificare di essere in possesso della corrente edizione.