



NAUTILUS CLASSIC PRIMER

Primer monocomponente per antivegetative

Nautilus Classic Primer, al clorocaucciù, colore giallo ocra, monocomponente, per isolare vecchie antivegetative che formano croste e crateri o quando non si conosce la compatibilità. Essiccazione a temperatura ambiente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia prodotto	primer monocomponente a base clorocaucciù
Colore	giallo ocra
Peso specifico	1,180 (± 22 g/l) a 20°C a seconda del colore
Residuo secco (in peso) ± 2	50%
Residuo secco (in volume) ± 2	40%
Viscosità tazza Ford 4	210" ± 30 " a 20°C
Stoccaggio (+10 a +30°C)	12 mesi in contenitori sigillati nuovi ambiente fresco e asciutto
Confezione	0,75 l

DATI PER L'APPLICAZIONE

Diluyente	antifouling thinner
% diluizione a Pennello/Rullo	15%
% diluizione spruzzo	25% ugello diametro 1,9-2,1 pressione 3,5
% diluizione spruzzo airless	15% ugello diam. 11-17 mils
Spessore consigliato	50 microns secchi (125 microns bagnati) per mano
Fuori polvere	2h (20°C)
Secco al tatto	6h a 20°C
Secco in profondità	24h
Tempo di sovrapplicazione	
Minimo:	24 ore (a 20°C)
Temperatura di uso	tra +10°C e +30°C
Umidità relativa	al di sotto 80%
Resa teorica m ² /Litro	8 -6 m ² /l a 50 microns secchi per mano
Punto di infiammabilità	31°C
Autoaccensione	427°C

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI E APPLICAZIONE

Si carteggia con roto orbitale (velocità la più bassa) con aspirazione polveri, carta 40 - 60, si spiana leggermente la superficie per renderla omogenea e si applicano una o due mani di Nautilus Classic Primer.

Idoneo anche per ferro e piombo riportati a nuovo (bulbi e pinne almeno 3 mani) ma prima della sua applicazione è necessaria una prima mano di Nautilus Epoxy Primer a due componenti.

Si consiglia l'applicazione con rullo a pelo raso, in verticale, partendo da poppa.

CECCHI GUSTAVO & C.

Via M. Coppino 253 - 55049 Viareggio (Lu) ITALY

tel. +39 0584 383694 fax +39 0584 395182

www.cecchi.it info@cecchi.it



NAUTILUS CLASSIC PRIMER – SCHEDA TECNICA

Per ulteriori informazioni www.cecchi.it oppure chiamare presso i nostri uffici.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Prima di utilizzare prodotti vernicianti è obbligatorio prendere visione delle schede di sicurezza e/o delle frasi e dei simboli di rischio riportate sull'etichetta.

Le schede di sicurezza sono disponibili anche online sul sito www.cecchi.it

Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il nostro Ufficio Tecnico.

NOTE GENERALI

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze. Tuttavia non possono essere considerate impegnative come garanzia, dal momento che modalità, luogo d'impiego e condizioni applicative sfuggono al nostro controllo. Pertanto decliniamo ogni responsabilità per un utilizzo improprio del prodotto in quanto i consigli applicativi riportati nella presente scheda sono da ritenersi di natura generale. Nei casi di dubbi è consigliabile effettuare prove preliminari. Cecchi Gustavo & C. si riserva il diritto di modificare o aggiornare la presente scheda tecnica senza alcun preavviso. I clienti sono gentilmente pregati di verificare di essere in possesso della corrente edizione.