

CECCHI GUSTAVO & C.

Via M. Coppino 253 - 55049 Viareggio (Lu) ITALY

tel. +39 0584 383694 fax +39 0584 395182

www.cecchi.it info@cecchi.it

NAUTILUS Deck Seal – SCHEDA TECNICA



NAUTILUS Deck Seal Ms Polimero per i comenti della coperta in teak

Nautilus Deck Seal, è un adesivo sigillante monocomponente, a base Ms Polimero resistente all'acqua, ai raggi UV, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici.

Viene utilizzato per le giunzioni di calafataggio dei ponti delle imbarcazioni.

Nautilus Deck Seal è elastico, non contiene isocianati e solventi ed ha un'ottima resistenza ai raggi UV.

Nautilus Deck Seal non ha odore e reticola velocemente, è resistente all'azione dell'acqua salata, non ritira, non crea bolle durante la catalisi e può essere facilmente levigato dopo la reticolazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia prodotto	Ms polimento aspetto cremoso
Colore	nero/bianco
Peso specifico	1,4 kg/l a 20°C a seconda del colore
Velocità reticolazione	3 mm nelle 24 ore circa
Ritiro	inferiore al 3 %
Resistenza temperatura	-40 a +100 °C
Temperatura applicazione	+5 a +35 °C
Confezione	600 ml
Fuori polvere	dopo circa 15-20 minuti (>20°C, 50% umidità relativa)
Estrusione	a mano o con pistola ad aria compressa.
Pressione	pistola pneumatica, pressione 3-4 bar, beccuccio apertura 3 mm

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI E APPLICAZIONE

Prima dell'applicazione le superfici devono essere pulite, sgrassate e prive di polvere.

DATI PER L'APPLICAZIONE

Su essenze porose e/o oleose come il teak, prima dell'applicazione di Nautilus Deck Seal è raccomandato l'uso di Primer Deck Seal.

Nautilus Deck Seal deve essere lavorato entro 25 minuti dalla posa (a +20°C, 50% U.R.).

Per avere una migliore adesione i comenti dovranno avere una larghezza minima di 4 mm. ed una profondità minimo di 6 mm. Per buona norma la profondità del commento dovrebbe essere più grande di 1 volta e mezzo la sua larghezza.

Nautilus Deck Seal non deve essere applicato in ambiente umido e non polveroso.

Le condizioni climatiche dovranno essere compatibili all'applicazione, mai sotto il sole diretto né sotto la pioggia.

Per ulteriori informazioni www.cecchi.it oppure chiamare presso i nostri uffici.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Prima dell'utilizzazione è obbligatorio prendere visione delle schede di sicurezza e/o delle frasi e dei simboli di rischio riportate sull'etichetta.

Le schede di sicurezza sono disponibili anche online sul sito www.cecchi.it

Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il nostro Ufficio Tecnico.

NOTE GENERALI

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze. Tuttavia non possono essere considerate impegnative come garanzia, dal momento che modalità, luogo d'impiego e condizioni applicative sfuggono al nostro controllo. Pertanto decliniamo ogni responsabilità per un utilizzo improprio del prodotto in quanto i consigli applicativi riportati nella presente scheda sono da ritenersi di natura generale. Nei casi di dubbi è consigliabile effettuare prove preliminari. Cecchi Gustavo & C. si riserva il diritto di modificare o aggiornare la presente scheda tecnica senza alcun preavviso. I clienti sono gentilmente pregati di verificare di essere in possesso della corrente edizione.