

SPINNAKER VERNIS POUR YACHTS

fiche technique



POLYURÉTHANE SATINÉ

Vernis Yacht SPINNAKER Polyuréthane Satiné

Peinture thixotrope semi-brillante monocomposante – épaisse. Pour l'intérieur. Il a des caractéristiques et une destination similaires au type EGGSHELL mais, lorsqu'il sèche, son film apparaît moins opaque, mettant davantage en valeur le grain du bois. SPINNAKER Polyuréthane Satiné est adapté pour résister aux chocs thermiques des plats et des surfaces chaudes, à l'eau bouillante, aux cosmétiques, à l'alcool, etc.

SPINNAKER polyuréthane Satiné est COD... (Coat Over Dry – main sur sec sans ponçage – sous 48h en période estivale, 72h en période hivernale) avec une économie de main d'oeuvre jusqu'à 70% et c'est vrai.

Découvrez simplement comment le travail se déroule lorsque le ponçage est éliminé et vous pourrez mieux vous concentrer sur l'étape de peinture. SPINNAKER Polyuréthane Satiné garantit toujours la même intensité de ton même en retouche.

Caractéristiques techniques

Gars:composant unique

Brillant:satin

Couleur:ambre transparent

Densité: 0.91Kg/dm³

Viscosité:100 secondes Godet DIN 4 mm

Résidu sec: 40+/-2 %

Épaisseur recommandée: 70 microns +/-2 %

Température d'application: entre 8°C et 30°C (50-85°F). Humidité inférieure à 75 %

Séchage à 20°C: dépoussiérer 1 heure - recouvrir en 24 heures.

Propriété

SPINNAKER Polyurethane Satiné protège, maintient et améliore le grain du bois.

Facile à appliquer au pinceau et au rouleau grâce à l'excellente expansion.

Idéal pour tous les bois d'intérieur.

Après 24 heures d'attente, caresser légèrement le bois avec du papier 280 - 320 pour enlever les éventuelles impuretés (temps d'utilisation pour 5m² - 2 minutes), essuyer avec un chiffon anti-poussière et appliquer la couche suivante. Le léger ponçage intermédiaire laisse une surface avec plus de corps et permet d'avoir une piste pour appliquer la nouvelle couche.

SPINNAKER VERNIS POUR YACHTS

fiche technique



Préparation de surface et cycle de peinture

Assurez-vous que la surface est propre, sèche et exempte de graisse

Bois neuf

- 1) Poncez légèrement avec du papier 220-240 dans le sens du grain du bois
- 2) Appliquer la première couche diluée à 20-30% de White Spirit pour qu'elle pénètre bien grain de bois.
- 3) Attendez 24 heures
- 4) Poncer au papier 320-360 pour éliminer les "poils du bois", dépoussiérer avec chiffon à poussière.
- 5) Les couches suivantes, une toutes les 24 heures, peuvent également être appliquées sans dilution diluer au maximum à 5-10% selon la température toujours avec du White Spirit.
- 6) 2 à 3 couches sont recommandées.

Bois peint remis à neuf

- 1) Avant peinture, il faut vérifier l'homogénéité de la couleur, après décapage ou après ponçage des couches précédentes au papier 240-280. Il est conseillé de mouiller abondamment tous les bois avec une éponge et beaucoup d'eau ou avec un chiffon.
Si la teinte obtenue est uniforme, très bien, sinon il faut poncer à nouveau puis nettoyez le bois avec Nautilus Teak & Wood Cleaner qui blanchit et uniformise davantage.
S'il reste des pièces avec de la peinture, même en profondeur, vous risquez l'effet tache de léopard.
- 2) Suivez ensuite le cycle de peinture tel que spécifié dans la section précédente à partir du point 2.

Bois peint en bon état

- 1) Poncer au papier 280-320 pour faciliter l'ancrage des couches suivantes
- 2) Appliquer 2 à 3 couches, une toutes les 24 heures, diluées à 5-10% maximum selon température avec du White Spirit.

Données techniques et commerciales

packs: 1 l. (12 pièces chaque carton);

Se rendre: environ. 13 m²/litre

Diluant: Ésprit blanc;

Application au pinceau ou au rouleau : bonne qualité

Application par pulvérisation: diluer 10-15%; buse 1,5-1,8 mm ; pression 2-3 bars.

Recommandations

Eviter d'appliquer avec trop de vent et sous le soleil

Ne pas appliquer mouillé sur mouillé et ne pas appliquer trop épais