

SPINNAKER BARNIZ PARA YATE

ficha de datos



STANDARD

Barniz de yate estándar SPINNAKER

Es un barniz transparente monocomponente de muy alta calidad, fácil de usar, resistente a los rayos UV y de altas prestaciones. Forma una película muy brillante de durabilidad superior, que no amarillea, resistente a los agentes atmosféricos ya la salinidad.

Características técnicas

Chico: componente único

Brillo: muy brillante

Color: ámbar transparente

Densidad: 0,92 kg/dm³

Viscosidad: 60 segundos copa ISO 6 mm

Residuo seco: 50+/-2 %

Espesor recomendado: 60-70 micras +/-2 %

Temperatura de aplicación: entre 8°C y 30°C (50-85°F). Humedad por debajo del 75%

Secado a 20°C: polvo seco 3 horas - repintar en 24 horas.

Propiedad

SPINNAKER Standard protege, mantiene y realza la veta muy elástica de la madera.

Fácil de aplicar tanto con brocha como con rodillo gracias a la excelente expansión.

Ideal para todas las maderas externas e internas, incluso si son de tipo aceitoso como la teca y el iroko.

Después de esperar 24 horas, dar una ligera caricia a la madera con papel 280 - 320 para eliminar cualquier impureza (tiempo de uso de 5m² - 2 minutos), limpiar con un paño antipolvo y aplicar la siguiente mano. El ligero lijado intermedio deja una superficie con más cuerpo y permite tener una pista para aplicar la nueva capa.

Ciclo de preparación de superficies y pintado

Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y libre de grasa.

madera nueva

- 1) Lije ligeramente con papel 220-240 en la dirección de la veta de la madera
- 2) Aplicar la primera mano diluida al 20-30% con White Spirit para que penetre bien grano de madera.
- 3) Espera 24 horas
- 4) Lijar con papel 320-360 para eliminar los "pelos de la madera", espolvorear con trapo del polvo.
- 5) Las capas posteriores, una cada 24 horas, también se pueden aplicar sin diluir. como máximo diluir en un 5-10% dependiendo de la temperatura siempre con White Spirit.
- 6) Se recomiendan de 6 a 8 capas.

SPINNAKER BARNIZ PARA YATE

ficha de datos



Madera pintada devuelta a nuevo

- 1) Antes de pintar se debe comprobar la homogeneidad del color, después de decapar o después de lijar las manos anteriores con papel 240-280. Es recomendable mojar abundantemente todas las maderas con una esponja y mucha agua o con un trapo.
Si el tono resultante es todo uniforme, fino, de lo contrario hay que lijar de nuevo y luego limpiar la madera con Nautilus Teak & Wood Cleaner que blanquea y uniformiza más.
Si quedan partes con pintura, incluso en profundidad, te arriesgas al efecto mancha de leopardo
- 2) A continuación, seguir el ciclo de pintado como se especifica en el apartado anterior desde el punto 2.

Madera pintada en buen estado.

- 1) Lijar con papel 280-320 para facilitar el anclaje de las manos posteriores
- 2) Aplicar de 2 a 3 manos, una cada 24 horas, diluidas a un máximo de 5-10% según temperatura con White Spirit.

Datos técnicos y comerciales

paquetes: 1 lt. (12 piezas cada caja);

Rendirse: aprox. 14 m²/litro

Diluyente: Espiritu blanco;

Solicitud: brocha o rodillo: buena calidad

Aplicación por pulverización: diluir 15-20%; boquilla de 1,2-1,5 mm; presión 2-3 Bares.

Recomendaciones

Evite aplicar con demasiado viento y bajo el sol.

No aplicar mojado sobre mojado y no aplicar demasiado grueso.