

SPINNAKER YACHT VARNISH

scheda dati



POLYURETHANE SATIN

SPINNAKER Polyurethane Satin Yacht Varnish Vernice monocomponente tixotropica semilucida – densa. Per interni. Ha caratteristiche e destinazione d'uso simili al tipo EGGSHELL ma, quando essicca, la sua pellicola appare meno opaca, evidenziando maggiormente le venature del legno. SPINNAKER Poliuretano Satinato è adatto a resistere agli shock termici di stoviglie e superfici calde, acqua bollente, cosmetici resistenti, alcool, ecc.

SPINNAKER Satin è COD... (Coat Over Dry – mano su secco senza carteggiatura – entro 48 ore nel periodo estivo, 72 nel periodo invernale) con un risparmio di manodopera fino al 70% ed è vero.

Basta provare come si svolge il lavoro una volta eliminata la carteggiatura e ci si può concentrare meglio sulla fase di verniciatura. SPINNAKER Polyurethane Satin garantisce sempre la stessa intensità di tono anche nei ritocchi.

Caratteristiche tecniche

Tipo: singolo componente

Lucido: raso

Colore: ambra trasparente

Densità: 0,91Kg/dm³

Viscosità: 100 secondi Coppa DIN 4 mm

Residuo secco: 40+/-2%

Spessore consigliato: 70 micron +/-2%

Temperatura di applicazione: tra 8°C e 30°C (50-85°F). Umidità inferiore al 75%

Essiccazione a 20°C: fuori polvere 1 ora - sovraverniciabile 24 ore.

Proprietà:

SPINNAKER Polyurethane Satin protegge, mantiene ed esalta le venature del legno.

Facile da applicare sia a pennello che a rullo grazie all'ottima dilatazione.

Ideale per tutti i legni interni.

Dopo aver atteso 24 ore, dare al legno una leggera carezza con carta 280 - 320 per rimuovere eventuali impurità (tempo di utilizzo per 5m² – 2 minuti), passare un panno antipolvere e applicare la mano successiva. La leggera carteggiatura intermedia lascia una superficie più corposa e permette di avere una traccia per applicare la nuova mano.

SPINNAKER YACHT VARNISH

scheda dati



Preparazione della superficie e ciclo di verniciatura

Assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta e priva di grasso

Legno nuovo

- 1) Carteggiare leggermente con carta 220-240 nel senso della venatura del legno
- 2) Applicare la prima mano diluita al 20-30% con White Spirit in modo che penetri bene nelle venature del legno.
- 3) Attendere 24 ore.
- 4) Carteggiare con carta 320-360 per eliminare i "peli del legno", spolverare con panno antipolvere.

Le mani successive, una ogni 24 ore, possono essere applicate anche senza diluizione al massimo diluite del 5-10% in funzione della temperatura sempre con White Spirit. Si consigliano da 2 a 3 mani.

Legno verniciato riportato a nuovo

- 1) Prima della verniciatura, deve essere verificata l'omogeneità del colore, previa sverniciatura o dopo aver carteggiato le mani precedenti con carta 240-280. Si consiglia di bagnare abbondantemente tutti i legni con una spugna e molta acqua o con uno straccio. Se la sfumatura risultante è tutta uniforme, bene, altrimenti bisogna carteggiare di nuovo e poi pulire il legno con Nautilus Teak & Wood Cleaner che sbianca e uniforma maggiormente. Se rimangono parti verniciate, anche in profondità, si rischia l'effetto macchia di leopardo.
- 2) Quindi seguire il ciclo di verniciatura come specificato nella sezione precedente dal punto 2.

Legno dipinto in buone condizioni

- 1) Carteggiare con carta 280-320 per facilitare l'ancoraggio delle mani successive
- 2) Applicare da 2 a 3 mani, una ogni 24 ore, diluite al massimo del 5-10% in funzione della temperatura con White Spirit.

Dati tecnici e commerciali

Pacchi: 1 lt. (12 pezzi per cartone);

Resa: ca. 13 mq/lt **Diluente:** Spirito bianco;

Applicazione: a pennello o con rullo: buona qualità

Applicazione a spruzzo: diluire 10-15%; ugello 1,5-1,8 mm; pressione 2-3 Bar.

Raccomandazioni

Evitare l'applicazione con troppo vento e sotto il sole. Non applicare bagnato su bagnato e non applicare spessori eccessivi