

SPINNAKER YACHT VARNISH

scheda dati



STANDARD

SPINNAKER Vernice standard per yacht

È una vernice trasparente monocomponente di altissima qualità, resistente ai raggi UV e ad alte prestazioni, facile da usare. Forma un film lucidissimo di durata superiore, non ingiallente, resistente agli agenti atmosferici e alla salsedine.

Caratteristiche tecniche

Tipo: singolo componente

Lucido: molto luminoso

Colore: ambra trasparente

Densità: 0,92Kg/dm³

Viscosità: 60 secondi Coppa ISO 6 mm

Residuo secco: 50+/-2 %

Spessore consigliato: 60-70 micron +/-2 %

Temperatura di applicazione: tra 8°C e 30°C (50-85°F). Umidità inferiore al 75%

Essiccazione a 20°C: fuori polvere 3 ore - sovraverniciabile 24 ore.

Proprietà

SPINNAKER Standard protegge, mantiene ed esalta le venature molto elastiche del legno. Facile da applicare sia a pennello che a rullo grazie all'ottima dilatazione.

Ideale per tutti i legni esterni ed interni anche se di tipo oleoso come teak e iroko.

Dopo aver atteso 24 ore, dare al legno una leggera carezza con carta 280 - 320 per rimuovere eventuali impurità (tempo di utilizzo per 5m² - 2 minuti), passare un panno antipolvere e applicare la mano successiva. La leggera carteggiatura intermedia lascia una superficie più corposa e permette di avere una traccia per applicare la nuova mano.

Preparazione della superficie e ciclo di verniciatura

Assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta e priva di grasso

Legno nuovo

- 1) Carteggiare leggermente con carta 220-240 nel senso della venatura del legno
- 2) Applicare la prima mano diluita al 20-30% con White Spirit in modo che penetri bene nelle venature del legno.
- 3) Attendere 24 ore
- 4) Carteggiare con carta 320-360 per eliminare i "peli del legno", spolverare con panno antipolvere.
- 5) Le mani successive, una ogni 24 ore, possono essere applicate anche senza diluizione al massimo diluite del 5-10% in funzione della temperatura sempre con White Spirit.
- 6) Si consigliano da 6 a 8 mani.

VERNICE SPINNAKER YACHT

scheda dati



Legno verniciato riportato a nuovo

- 1) Prima della verniciatura, deve essere verificata l'omogeneità del colore, previa sverniciatura o dopo aver carteggiato le mani precedenti con carta 240-280. Si consiglia di bagnare abbondantemente tutti i legni con una spugna e molta acqua o con uno straccio.
Se la sfumatura risultante è tutta uniforme, bene, altrimenti bisogna carteggiare di nuovo e poi pulire il legno con Nautilus Teak & Wood Cleaner che sbianca e uniforma maggiormente. Se rimangono parti con vernice, anche in profondità, si rischia l'effetto macchia di leopardo.
- 2) Quindi seguire il ciclo di verniciatura come specificato nella sezione precedente dal punto 2.

Legno dipinto in buone condizioni

- 1) Carteggiare con carta 280-320 per facilitare l'ancoraggio delle mani successive
- 2) Applicare da 2 a 3 mani, una ogni 24 ore, diluite con White Spirit al massimo del 5-10% in funzione della temperatura.

Dati tecnici e commerciali

Pacchi: 1 lt. (12 pezzi per cartone);

Resa: ca. 14 mq/lt

Diluente: White Spirit;

Applicazione: a pennello oa rullo: buona qualità

Applicazione a spruzzo: diluire 15-20%; Ugello da 1,2-1,5 mm;
pressione 2-3 Bar.

Raccomandazioni

Evitare l'applicazione con troppo vento e sotto il sole.

Non applicare bagnato su bagnato e non applicare spessori eccessivi.